

EDGEFENDER

**Agencement du
protecteur avec le motif et
la coloration du placage
des faces de la porte**

Facile d'entretien

**Faces en placage de bois
permettant l'expression
de toute la richesse et la
noblesse du bois**

**Protecteur de
chants de porte
flexible en PVC**

Ultra-robuste et conçu pour
une durée de vie prolongée

**Semi-rigide et d'une épaisseur de 3,2 mm
(1/8 po) qui absorbe les impacts répétés et évite
les dommages causés aux placages de surface**

Ultra-résistant aux impacts répétés, aux
égratignures, aux abrasions, aux taches, aux agents
de nettoyage domestiques, à l'oxydation et à
l'humidité.

Hygiénique. Préviend la condensation et la
croissance microbienne en plus d'empêcher la
fixation d'organismes.

EDGEFENDER
PROTECTEUR DE CHANTS CONTRE LES IMPACTS

Le protecteur de chants de porte contre les impacts est tout indiqué pour les endroits où le niveau de circulation est très élevé comme dans les hôpitaux, les hôtels et les écoles.

EDGEFENDER est la solution contre les impacts répétés sur les chants des portes principalement causés par les usagers, les employés et les gens affectés à l'entretien qui travaillent ou se déplacent avec des valises, des chariots de toutes sortes, des lits et des civières, des appareils d'entretien ménager et autres équipements.

D'une part, un pourcentage très élevé des bris causés aux portes l'est sur les chants de celles-ci. D'autre part, une majorité de gens apprécie à leur juste valeur toute la richesse et la noblesse du bois. C'est pourquoi PORTES LAMBTON vous propose des portes intérieures tout bois avec son option EDGEFENDER : le protecteur de chants de porte contre les impacts.

**Disponible avec notre option
antimicrobienne de surface ASEPTI et
dans notre Série EnviroDesign^{MC}
sans urée-formaldéhyde.**

**Disponible en porte coupe-feu jusqu'à 90
minutes ainsi qu'en porte plombée, acoustique,
standard et surdimensionnée.**



SANTÉ

HÔTELLERIE

ÉDUCATION

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

PHYSIQUE	Système anglais	Système international	Test d'évaluation
Masse volumique	1.34	1.34 g/cm ³	ASTM D792
MÉCANIQUES	Système anglais	Système international	Test d'évaluation
Résistance à la traction ¹ (Rupture)	3590 PSI	24.8 MPa	ASTM D638
Allongement en traction ¹ (Rupture)	270%	270%	ASTM D638
ÉLASTOMÈRE	Système anglais	Système international	Test d'évaluation
Résistance à la déchirure ²	634 lbf/in	111 kN/m	ASTM D624
DURETÉ	Système anglais	Système international	Test d'évaluation
Dureté au duromètre (Shore D, 15 sec)	65	65	ASTM D2240
THERMIQUE	Système anglais	Système international	Test d'évaluation
Fragilité à la température	44.6 °F	7°C	ASTM D746
EXTRUSION	Système anglais	Système international	Test d'évaluation
Température de fusion	355 - 360 °F	179 - 182 °C	N/A

¹ 20 in/min (510 mm/min)
² Die C, 20 in/min (510 mm/min)

Disponible dans un très large éventail de faces en stratifiés ultra-résistants de manufacturiers tels Wilsonart, Formica, Nevamar, Pionite, Flakeboard, Panolam, Panval, Tafisa et Parapan. En pareil cas, l'agencement du protecteur de chants avec le motif et la coloration du stratifié se fait à partir du code d'identification du produit du fabricant.